



TECHNOLOGY MAKES LIFE BETTER

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园

电话: 86-552-3827158

传真: 86-552-3822922

安徽艾约塔硅油有限公司

Iota Corporation Ltd.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000


Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

甲基苯基硅油 IOTA 250-30 (替代 DC550)

化学名称: 聚甲基苯基硅氧烷

1、分子式



2、技术指标

外观: 无色至淡黄色透明液体

粘度(25°C, CST) 25~40

折射率(25°C): 1.4700~1.4800

相对密度 (25°C): 1.010~1.080

闪点 (开杯) °C: ≥240

凝固点(°C): -45

3、性能和用途

甲基苯基硅油 IOTA 250-30 粘度低、冻点低、耐热性好、相对闪点高, 膨胀系数小, 优越的

ADD: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158; Fax: 86-552-3822922 Website: www.iotasilica.com



TECHNOLOGY MAKES LIFE BETTER

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月科技园

电话: 86-552-3827158

传真: 86-552-3822922

安徽艾约塔硅油有限公司

Iota Corporation Ltd.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158

Fax: 86-552-3822922

电气性能 (抗电晕、平均耐压高) 。用于大型电力电容器的绝缘浸渍液及血浆袋、输液袋的

隔离防粘添加剂, 外科用药的基础油料, 化妆品及护肤、伤冻疮等添加剂等。

4、甲基苯基硅油包装及贮运

(1) 25 公斤、50 公斤塑料桶或 200 公斤铁桶包装。

(2) 成品贮运于防潮、防湿、防止阳光直接照射的库房内, 室内温度允许为 - 40 ~ 50°C。

(3) 成品按无毒非危险品运输和贮藏。

(4) 保质期: 3 年

(5) 品牌: 艾约塔 IOTA

ADD: Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu, China 233000

Tel: 86-552-3827158; Fax: 86-552-3822922 Website: www.iotasilica.com